

Kiilto Masa



„Kiilto Masa“ yra vieno komponento sililo modifikuotas lipnus sandariklis, skirtas įvairių tipų statybinių plokščių, metalų, stiklo pluošto ir įvairių tipų plastikų klijavimui ir sandarinimui laivų, valčių ir transporto pramonėje. Taip pat tinka sandarinti judančias sandūras, veikiamas mechaninio dėvėjimo.



- Registruota NSF: gali būti naudojamas vietose, kur apdorojami maisto produktai.
- Atsparus chemikalams
- Atsparus atmosferos poveikiui ir UV spinduliams
- Uždažomas
- Tinka įleidimo angų ir grindų drenažo sandarinimui drėgnose vietose
- Išorėje tinka stogų įtempimų ir metalinių palangių sandarinimui.

PANAUDOJIMO SRITIS

Gerai limpa prie įvairių akmenų, betono, daugelio metalų, medienos, stiklo ir glazūrotų paviršių, taip pat epoksido ir poliesterio paviršių. Prieš naudojimą su plastikinėmis medžiagomis rekomenduojama atlikti sukibimo bandymus. Atitinka statybinių produktų išskiriamų teršalų M1 klasę. Be tirpiklių – sudėtyje nėra izocionatų ar ftalatų. Galima dažyti beveik visais vandens pagrindo dažais (prieš naudojimą visada išbandykite). Itin geras atsparumas atmosferos poveikiui, geras atsparumas UV spinduliams. Atsparus chemikalams (silpniems tirpalams) Atsparus sūriam vandeniui. Netinka naudoti stiklinimui.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Norimos naudoti medžiagos turi būti be dulkių, sausos ir be riebalų. Kai klijuojate didelius vienerūšius paviršius ar itin sausomis sąlygomis, patariame šiek tiek apipurkšti vandeniu (apytikr. 5–10 g/m²). Rekomenduojame nuvalyti paviršius „Kiilto Cleaner 303“ ir gruntuoti „Kiiltoflex Metalliprimer“.

Nupjaukite viršutinį tūbelės galą. Įsukite į vietą išspaudimo antgalį ir nupjaukite ties tinkamu diameteru, kad tilptų į siūlės plotį. Tepkite klijus rankiniu arba suslėgto oro pistoletu ir, jei reikia, išlyginkite ir suformuokite sudrėkinta mentele. Baigę naudotis sandariai uždarykite pakuotę. Nesustingusį produktą galima pašalinti vaitispiritu ar acetonu. Sustingusį produktą galima nuvalyti tik mechaniniu būdu. Dėl vyraujančių sąlygų, tokių kaip oro drėgnumas, oro temperatūra, pagrindo medžiaga ir drėgnumas, taip pat užteptų klijų kiekis, daro didelį poveikį kietėjimui ir stingimui.

RIŠIKLIO RŪŠIS	Sililo modifikuotas polimeras
KONSISTENCIJA	didelės klampos pasta
TANKIS/SANTYKINIS SVORIS	apytikr. 1,59 kg/l
SPALVOS	balta, šviesiai pilka, tamsiai pilka, juoda, ruda, smėlio, ažuolo, raudona
ŠLYTIES JĖGA	2,2 N/mm² (SS-SS)
TEPIMO JĖGA	2,1 N/mm² (DIN 53504)
PAILGĖJIMAS	400 % (DIN 53504)
KIETUMAS	„Shore A 40“
SUSITRAUKIMAS	apytikr. 2 %
KLAMPUMAS	apytikr. 1,5 milijonai mPas („BrookField T-F“ / 2,5 +20 °C)
PLĖVĖLĖS SUSIFORMAVIMO	apytikr. 15 min. (23 °C, 50 % RH)
KIETĖJIMO GREITIS	3 mm/d, apytikr. 10 mm/7 d (23 °C / 50 % RH)
NAUDOJIMO TEMPERATŪRA	Nuo +1 iki +40 °C
EKSPLOATAVIMO TEMPERATŪRA	Nuo -40 iki +90 °C, +180 °C / 30 min.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinių sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas. Rezultatas labai priklauso nuo darbo metodų. Kokybės valdymo sistema užtikriname aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir procedūrų vadovu, jei jie pateikiami, turiniu.

APLINKA IR SAUGUMAS

Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.

PADENGIMAS	5 x 5 mm siūlė, apytikr. 12 m / tūbelėje
MAKS. SIŪLIŲ DEFORMAVIMASIS	± 10 %
SANDĖLIAVIMAS	18 mėn., neatidaryti (+10–25 °C)