

# Kiilto PU 1000 ECO



„Kiilto PU 1000 ECO“ yra be tirpiklių, vieno komponento poliuretano gruntas, skirtas betono ir išlyginamųjų mišinių paviršiams, naudojant „Kiilto“ ne vandens pagrindo parketo klijus. Galima naudoti pagrindo likutinės drėgmės blokavimui.



- 100 % sausųjų dalelių
- greitai džiūna / kietėja
- tinka šildomoms grindims

## PANAUDOJIMO SRITIS

„Kiilto PU 1000 ECO“ yra be tirpiklių, nuo drėgmės kietėjantis vieno komponento gruntas skirtas betono ir išlyginamųjų mišinių paviršiams, naudojant „Kiilto“ ne vandens pagrindo parketo klijus. Galima naudoti kaip drėgmės barjerą pagrindo likutinei drėgmei blokuoti iki 90 % RH arba 3,5 CM %. Tinka šildomoms grindims.

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Pagrindas turi būti švarus, tvirtas, lygus ir sausas. Pašalinkite galimus cemento likučius ir kitus sukibimui kenkiančius nešvarumus. „KIILTO PU 1000 ECO“ ant paviršiaus tepkite plonu, tolygiu sluoksniu naudodami tirpikliui atsparią mentelę, volelį ar teptuką. Kai naudojamas kaip drėgmės barjeras, denkite du sluoksnius neatskiesto grunto. Parketas gali būti klijuojamas, arba antras sluoksniu grunto gali būti dengiamas ne anksčiau kaip po 2 valandų ir ne vėliau kaip per 24 valandas po gruntavimo (20 °C / 50 % RH). Sausomis sąlygomis gruntavimo laikas yra ilgesnis. Prieš atliekant parketo klijavimą, gruntas turi būti visiškai sukietėjęs prieš dengiant antrą grunto sluoksnį ar klijuojant parketą. Gruntą galima skiesti „Kesto Ohenne 7“ skiedikliu nuo 0 iki 20 % . Norėdami padidinti sukibimą tarp grunto ir parketo klijų, galite užberti smėlio daleles (maks. apyt. 1 mm) ant šviežio grunto paviršiaus (ne tuo atveju, kai gruntas naudojamas kaip drėgmės barjeras). Įrankius galima nuvalyti acetonu arba ksilenu.

## PAPILDOMA INFORMACIJA

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinų sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas. Kokybės valdymo sistema užtikriname aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir procedūrų vadovu, jei jie pateikiami, turiniu.

## APLINKA IR SAUGUMAS

Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie

GRINDŲ PAGRINDO	max 90 % RH arba 3,5 CM % kai naudojamas kaip drėgmės barjeras blokuoti pagrindo likutinei drėgmei. Kitu atveju, sekite Kiilto klijų bei parketo instrukcijas dėl pagrindo drėgmės lygio.
NAUDOJIMO TEMPERATŪRA	Nuo +18 iki 25 °C
IŠEIGA	120-150 g/m <sup>2</sup> . 240 - 300 g/m <sup>2</sup> kai naudojama kaip drėgmės barjeras pagrindo likutinei drėgmei blokuoti iki 90 % RH or 3,5 CM %.
TANKIS/SANTYKINIS SVORIS	1,2 kg/l
RIŠKLIO RŪŠIS	Nuo drėgmės kietėjantis, vieno komponento PU
PAKUOTĖS DYDŽIAI	5 l (6 kg)
SANDĖLIAVIMAS	Laikyti vėsioje vietoje, ne žemesnėje temperatūroje nei +1 °C, tinkamai uždarytoje originalioje pakuotėje, maks. 1 metus. Po ilgo saugojimo prieš naudojant išmaišyti.



produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu [www.kiilto.lt](http://www.kiilto.lt).