

# Kiilto Clear skaidrūs fiksavimo klijai



Permatomi ir elastingi sandarinimo klijai, skirti naudoti viduje ir lauke. Lengva padengti. Galima tvirtinti pvz.: tualetu sėdynę, veidrodžius ir stiklines plyteles. Tinka naudoti su natūraliu akmeniu ir judančiomis jungtimis. Vieno komponento.

- Geras pirminis sukibimas, skaidrūs, elastingi
- Klijavimui ir sandarinimui
- Išėja: 5 x 5 mm siūlė, apie 12 m/tūbelė
- Džiūvimo laikas 3 mm/d., apie 10 mm/7 d.
- Tinka naudoti viduje ir išorėje

## PANAUDOJIMO SRITIS

„Kiilto Clear“ vieno komponento klijai yra skaidrus, elastingas, sililo polimerų technologijos pagrindu pagamintas hermetikas. Tinka tvirtinti ir sandarinti viduje ir lauke. Tinka naudoti ten, kur reikia, kad greitai išdžiūtų, pvz., transporto priemonių korpusams (automobiliams, laivams ir mobiliems namams), apmušalams, statybinėms plokštėms ir mechaniškai nusidėvinčiomis judančiomis jungtimis.

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Norimos naudoti medžiagos turi būti be dulkių, sausos ir be riebalų. Gerai limpa prie įvairių akmenų, betono, daugelio metalų, medienos, stiklo ir glazūruotų paviršių, taip pat epoksido ir poliesterio paviršių. Prieš naudojimą su plastikinėmis medžiagomis rekomenduojama išbandyti. Nupjaukite viršutinį tūbelės galą. Įsukite į vietą išspaudimo antgalį ir nupjaukite ties tinkamu diametru, kad tilptų į siūlės plotį. Tepkite klijus rankiniu arba suslėgto oro pistoletu ir, jei reikia, išlyginkite ir suformuokite mentele. Tepkite klijus juostomis ir, jei reikia, paskleiskite mentele. Baigę naudotis sandariai uždarykite pakuotę. Nesustingusį produktą galima pašalinti ksilenu ar acetonu. Sukietėjusį gaminį galima pašalinti tik mechaniškai. Esant ekstremalioms klimato sąlygoms, „KiiltoFix Clear“ gali šiek tiek pakeisti spalvą. Nerekomenduojama naudoti stiklinimui (tvirtinti ar sandarinti stiklą langų rėmuose)

## PAPILDOMA INFORMACIJA

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinių sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas. Kokybės valdymo sistema užtikriname aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir procedūrų vadovu, jei jie pateikiami, turiniu.

## APLINKA IR SAUGUMAS

Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines

RIŠIKLIO RŪŠIS	SMP polimeras
KONSISTENCIJA	didelės klampos pasta
TANKIS/SANTYKINIS SVORIS	apytikr. 1,1 kg/l
TEMPIMO JĖGA	3,5 N/mm <sup>2</sup> (DIN 53504)
PAILGĖJIMAS	250 % (DIN 53504)
KIETUMAS	„Shore A 55“
PLĖVĖLĒS SUSIFORMAVIMO	apytikr. 10 min. (23 °C, RH 50 %)
KIETĖJIMO GREITIS	3 mm/d
NAUDOJIMO TEMPERATŪRA	Nuo +5 iki +35 °C
PAKUOTĒS DYDŽIAI	290 ml
EKSPLOATAVIMO TEMPERATŪRA	Nuo -40 iki +90 °C
PADENGIMAS	5 x 5 mm siūlė, apytikr. 12 m / tūbelėje
MAKS. SIŪLIŲ DEFORMAVIMASIS	± 20 %
SANDĒLIAVIMAS	Neatidarytą galima laikyti esant +10–25 °C temperatūrai, sausoje vietoje, 12 mėnesių.



pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu [www.kiilto.lt](http://www.kiilto.lt).